



## Sakret SR (Saurer Reiniger) – Очиститель высолов

### ОПИСАНИЕ

Sakret SR - готовый к применению жидкий кислотный состав для очистки от высолов и остатков цементных материалов. Обладает низкой летучестью, практически не имеет запаха и имеет низкую коррозионную активность по отношению к металлу.

При нанесении не выделяет вредных и опасных летучих веществ и не имеет запаха. Хорошо растворяет цементсодержащие материалы, известь, карбонаты и соли жесткости.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- подготовка бетонных поверхностей для нанесения защитных и изоляционных покрытий с целью удаления цементного молочка, поверхностных загрязнений, открытия пор и обнажения поверхности минеральных наполнителей
- очистки поверхности керамического кирпича, клинкера, натурального камня, керамической плитки и металла от известковых высолов, остатков цементных материалов, ржавчины, жировых отложений
- открытие пор старого минерального основания перед нанесением различных покрытий для лучшей адгезии
- удаления солей жесткости с различных поверхностей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристика	Показатель
Внешний вид	Прозрачная жидкость
Плотность	1,0-1,2
Консистенция	Низковязкая жидкость
Содержание активного кислотного компонента, масс. %	10
pH	0-1

### НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. При травлении бетона, кирпича и т.д., материал наносится на поверхность с помощью кисти, валика, распылителя. На горизонтальные поверхности материал можно наносить с помощью пластиковой лейки или методом розлива, с последующим распределением с помощью швабры.

Для очистки чувствительных к воздействию кислоты поверхностей материал может быть разбавлен в 1 – 2 раза питьевой водой. Применение воды с высокой жесткостью снижает количество действующего кислотного компонента.

Для очистки плитки, после затирки, поверхность смачивают водой, наносят раствор и трут жесткой щеткой или губкой. Дают раствору постоять и затем смывают чистой водой.

Работать при температурах не ниже + 2 °С.

### РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход материала сильно зависит от вида очищаемой поверхности, решаемой задачи и степени загрязнения и определяется методом пробы на объекте.

### ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»



## ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже + 5°C.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Материал разъедает цементные и известковые поверхности, мрамор, известняк, ракушечник и силикатный кирпич и в больших концентрациях может вызывать коррозию металла.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- материал является едким веществом
- не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот
- при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу
- при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками
- при аварийных проливах раствора Sakret SR места разлива следует посыпать большим количеством соды, мела, извести, цемента.

Внимательно ознакомиться с листом безопасности очистителя высолов Sakret SR.

**В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.**

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

**Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.**

Дата последней редакции 11.10.2013