



Sakret LP-2 - Добавка в бетон. Ускоритель твердения.

Соответствует LVS EN 934-2:2003/A1:2005.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав:	Нафталиновая сульфокислота, родонид натрия;
Форма:	жидкая;
Сухой остаток, %:	14,5÷16,5;
Плотность, г/см ³ :	1,09±0,01;
pH:	8-10.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предел прочности на сжатие при 20°C на первые сутки 120-133% прироста по отношению к контрольному составу;
- Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток имеет 90-130% прироста по сравнению с пределом прочности на сжатие контрольного состава;
- Содержание воздуха в свежеприготовленном бетоне 1,4-2,5% (по рецепту изготовителя);
- Позволяет исключить тепловую обработку формируемого бетона, способствует снятию опалубки после 24-часовой выдержки в нормальных условиях;
- Снижает содержание воды на 20-25%;
- Не содержит хлоридов и других коррозионных веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Монолитное домостроение;
- Производство железобетонных изделий.

Расход от 0,5% до 2,5% от массы цемента

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомится с листом безопасности добавки в бетон Sakret LP-2.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru